激光加工中使用W A C S机能的优点

2010年7月1日
株式会社 天田
中国事业推进部

建筑机械零件

材质	SS400
板厚	19mm
产品尺寸	110 X 77 (mm)

FO MII NI SERIES

AF4000i-B

加工速度	800 (mm/min)
加工时间	2 min 20 sec

WACS加工

边间距：5 mm

5 × 10 板上可配置 680 个

材料利用率：81.6%

通常加工

边间距：19 mm (板厚)

5 × 10 板上可配置 468 个

材料利用率：67.2%

当该零件需要生产 1 0 0 0 个时 . . .

假设次品率为 2 % 时的估算

W A C S 加工时
5 × 1 0 材需要约 1.5 张板

通常加工时
5 × 1 0 材需要约 2.2 张板

SS400 t19.0mm

5 × 10 材能节约 0.7 张板 (约 480kg)

单价: 5.50 元 / kg 计算的话、

能节约 2,640 元 的材料费

将上述数据换算成每个零件的话 . . .

计算标准
 电费：1.20元 / k w h
 激光气：0.30元 / N L
 辅助气体（氧气）：2.91元/1kg

	电费	激光气费用	辅助气体费用	消耗品费用	材料费	合计
通常加工	2.73	0.12	5.11	1.17	8.30	17.43
WACS加工	2.73	0.12	5.11	1.17	5.66	14.79